BARNIZ POLIURETANO TITAN YATE

Brillante

Código de producto : 07Z

Descripción

Barniz de alta calidad, basado en resina de poliuretano con filtros ultravioleta UV-10. Se caracteriza por su brillo, dureza y extraordinaria resistencia en ambientes climáticamente duros. Su secado rápido y facilidad de aplicación lo convierten en un barniz ideal tanto para el bricolaje como para el uso profesional.

Campos Aplicación

Su excelente flexibilidad, permite aplicarlo sobre maderas blandas y duras, en Interiores o exteriores, para el barnizado de embarcaciones y construcciones de madera en zonas costeras o en ambientes muy húmedos.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica Uretanada
Acabado	Brillante
Color (UNE 48073)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,92 - 0,94 Kg/l
Rendimiento	14 - 18 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de aplicación	Pistola aire, Rodillo, Brocha
Dilución	Pistola aire: 20 - 30 %, Brocha y Rodillo: 3 - 5 %
Diluyente	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral
Limpieza de utensilios	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral
Espesor Recomendado (ISO 2808)	75 - 100 µ de película seca
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	44 ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	50 - 52 %
Presentación	4 l, 750 ml y 375 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No barnizar a pleno sol, ni con rocío.
Maderas duras (Teca, Iroco, Maderas Tropicales, etc.) y Maderas resinosas (Melis, pino, etc.): Lavado a fondo con ***Diluyente TITAN Yate*** (para eliminar la resina). Diluir la primera capa con 10% de ***Disolvente Sintéticos y Grasos*** o ***Aguarrás Mineral TITAN***. Esperar 24 horas para observar posible exudación de resina y retraso de secaje del barniz. Si se produce, volver a proceder al lavado con ***Diluyente TITAN Yate***. Lijar entre capa y capa. Terminar con 2 - 3 capas de ***Barniz***

Ferretería Ferayu S.L.

Poliuretano TITAN Yate, tal cual.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Diluir la primera capa con 20 - 30 % de ***Disolvente Sintéticos y Grasos*** o ***Aguarrás Mineral***. Lijar entre capa y capa. Terminar con 2 - 3 capas de ***Barniz Poliuretano TITAN Yate***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Eliminar totalmente el barniz agrietado o desprendido. Lijar el viejo barniz bien adherido hasta matizar; y aplicar 2 - 3 capas de ***Barniz Poliuretano TITAN Yate***, tal cual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar el recubrimiento en mal estado hasta conseguir una superficie de madera sólida mediante lija, cepillo o ***Quitapinturas Plus TITAN*** y proceder como en Superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Ferretería Ferayu S.L.