

TITAN ALUMINIO EXTERIORES



Código de producto : 006

Descripción

Esmalte muy resistente a la intemperie y a temperaturas que no excedan los 160° C.

Campos Aplicación

Excelente protección para postes eléctricos, grúas, rejas, puentes, gasómetros, depósitos de carburantes, instalaciones industriales, puertas metálicas y toda clase de estructuras metálicas.

Datos técnicos

Acabado	Metálico
Color (UNE 48073)	Aluminio
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,00 - 1,04 Kg/l
Rendimiento	17 - 20 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	6 - 12 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de utensilios	Disolvente sintéticos y grasos o aguarrás mineral
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	45 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	38 - 40 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 500 g/l
Presentación	4l, 750ml, 375ml, 125ml y 50ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

TITAN Aluminio Exteriores, tizna en mayor o menor grado al roce, una vez seco.

Para el pintado de estufas, chimeneas u otras superficies cuya temperatura oscile entre los 160 - 300° C., utilizar **TITAN Aluminio Anticalórico**.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Madera: Selladora **TITAN**.

Hierro: Minio Sintético **Titanlux** ó **Preparación Multiuso TITAN**.

Otros soportes: Consultar.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente **TITAN Aluminio Exteriores**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

