

TITANXYL MATA CARCOMAS NF

Interior - Exterior.



Código de producto : 04D 0001

Descripción

Protege la madera contra la acción de las carcomas y es un eficaz tratamiento curativo para las maderas atacadas, exterminandolas y previniendo futuros ataques. Incoloro, no mancha la madera. Fácil aplicación, penetra y no forma capa. Una vez seco desaparece todo rastro de olor.

Composición: Cada 100gr contienen: 0,23 grs. de Permetrina y otros componentes c. s. p.

Campos Aplicación

Interiores y Exteriores: Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja o nueva: vigas, persianas, ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, etc.

Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,77 - 0,79 Kg/l
Rendimiento	Acción preventiva: Envase 4l: 21,30 m ² , Envase 750ml: 4,00 m ² Acción curativa: Envase 4l: 10,60 m ² , Envase: 750ml: 2,50 m ²
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 5 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 - 48 horas
Métodos de aplicación	Brocha e inmersión
Limpieza de utensilios	Aguarrás Mineral TITAN
Volumen Sólidos (UNE 48090)	7 - 9 %
Presentación	4 l (sólo uso profesional) y 750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Certificaciones

Cumple la Norma UNE 56.402 EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus, junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73.

Cumple la Norma UNE 56.408 EN 22: Determinación de la acción curativa contra larvas de Hylotrupes bajulus.

Nº Registro Sanitario: 11-80-06083

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Antes de aplicar **Titanxyl Matarcarcomas NF**, proteger los materiales plásticos.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del **Titanxyl Matarcarcomas NF**.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Maderas atacadas por las carcomas: aplicar por inyección, hasta saturación, a través de los agujeros de salida de las carcomas o por taladros realizados al efecto.

Maderas no atacadas por las carcomas: para un efecto preventivo, aplicar a brocha, pincel o inmersión sobre superficies exentas de barniz y/o pintura.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA TELÉFONO 91 562 04 20

No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

Plazo de seguridad: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en secarse el producto.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

