

IMPRIMACIÓN TITAN

Interior

TITAN
Decoración



Código de producto : 060

Descripción

Imprimación sintética para hierro en interiores. Asegura la perfecta adherencia de las capas sucesivas (aparejos o masillas y pinturas).

Campos Aplicación

Muy apropiada para radiadores de calefacción y maquinaria en general en interiores.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Blanco, gris y rojo
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,50 - 1,62 Kg./l
Rendimiento	13 - 16 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de aplicación	Brocha
Limpieza de utensilios	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás TITAN
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	39 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	57 - 62 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (g) (450/350) Max. COV 330 g/l
Presentación	4 l, 750 ml, y 375 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a imprimir deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas.

Para trabajos al exterior expuestos a los agentes climatológicos, es necesaria una adecuada protección anticorrosiva con **Minio Sintético Titanlux** ó **Preparación Multiusos**.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar directamente 1 o 2 capas de **Imprimación TITAN**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

