

# TITAN ALUMINIO EXTERIORES



Código de producto : 006

## Descripción

Esmalte muy resistente a la intemperie y a temperaturas que no excedan los 160° C.

## Campos Aplicación

Excelente protección para postes eléctricos, grúas, rejas, puentes, gasómetros, depósitos de carburantes, instalaciones industriales, puertas metálicas y toda clase de estructuras metálicas.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Metálico
<b>Color (UNE 48073)</b>	Aluminio
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>	1,00 - 1,04 Kg/l
<b>Rendimiento</b>	17 - 20 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	6 - 12 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Métodos de aplicación</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Limpieza de utensilios</b>	Disolvente sintéticos y grasos o aguarrás mineral
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	45 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE 48090)</b>	38 - 40 %
<b>COV (UNE EN 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 500 g/l
<b>Presentación</b>	4l, 750ml, 375ml, 125ml y 50ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

**TITAN Aluminio Exteriores**, tizna en mayor o menor grado al roce, una vez seco.

Para el pintado de estufas, chimeneas u otras superficies cuya temperatura oscile entre los 160 - 300° C., utilizar **TITAN Aluminio Anticalórico**.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**Madera:** Selladora **TITAN**.

**Hierro:** Minio Sintético **Titanlux** ó Preparación **Multiuso TITAN**.

**Otros soportes:** Consultar.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente **TITAN Aluminio Exteriores**.

## MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

