

FONDO FIJADOR H10

Exterior - Interior



Código de producto : H10

Descripción

Fijador de siloxano al agua para interiores y exteriores de gran poder de penetración para sellar superficies muy porosas, pulverulentas, caleadas o bien para antiguas pinturas con poca dureza superficial como pinturas al temple, a la cal, yesos, escayolas etc. Sin olor.

Indicado para aplicar junto al **Revestimiento Impermeable H21**, con objeto de conseguir un sistema con silicona, transpirable al vapor e impermeable al agua de lluvia.

Facilita la adherencia de pinturas al soporte y, además evita variaciones en el aspecto del acabado por diferencias de absorción del soporte.

En aplicación para exterior, aporta al sistema de pintado una mayor impermeabilidad al agua de lluvia.

Especialmente recomendado para yesos que se pintan por primera vez, para asegurar la consistencia de las futuras aplicaciones de pintura.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica Siliconada
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,90 - 1,10 Kg/l
Rendimiento	2 - 5 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Volumen Sólidos (UNE 48090)	12,5 - 13,5 %
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Presentación	4 l y 750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. En superficies muy porosas aplicar una primera capa diluida 20 - 30% con agua, y antes del secado aplicar una capa sin diluir.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-04

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

